

**MEDILAND LP ®****DATI TECNICI - VALORI MEDI**

Rev: 13/08/2008

METODO DI PROVA	PROPRIETA'	UNITA'	SPESSORI mm						
			10/12	>12/19	>19/30	>30/38			
EN 323	DENSITA' (*)	Kg/m3	720	660/640	630/620	600			
EN 319	TRAZIONE INTERNA	N/mm2	0,60	0,55	0,55	0,50			
EN 310	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	N/mm2	22	20	18	17			
EN 310	MODULO DI ELASTICITA'	N/mm2	2500	2200	2100	1900			
EN 317	RIGONFIAMENTO 24 H.	%	15	12	10	8			
EN 318	STABILITA' DIMENSIONALE LUNGHEZZA/LARGHEZZA	%	0,4	0,4	0,3	0,3			
EN 318	STABILITA' DIMENSIONALE SPESSORE	%	4	4	3	3			
EN 311	TRAZIONE SUPERFICIALE	N/mm2	1,2	1,2	1,2	1,2			
EN 382-1	ASSORBIMENTO SUPERFICIALE (ENTRAMBE LE SUPERFICI)	mm.	>150	>150	>150	>150			
EN 322	UMIDITA'	%	7+/-3	7+/-3	7+/-3	7+/-3			
ISO 3340	CONTENUTO IN SILICE	% Peso	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05			

TOLLERANZA SULLE DIMENSIONI NOMINALI

METODO DI PROVA	PROPRIETA'	UNITA'	SPESSORI mm						
			10/12	>12/19	>19/30	>30/38			
EN 324-1	SPESSORE	mm	+/-0,2	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,3			
EN-324-1	LUNGHEZZA E LARGHEZZA	mm	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm.	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm.	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm.	+/- 2 mm/m max +/- 5 mm.			
EN 324-2	SQUADRO	mm/m	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2			
EN-324-2	LINEARITA' DEI BORDI	mm/m	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5			

(*) I VALORI INDICATI SONO DA CONSIDERARSI ORIENTATIVI.

Questi valori fisico-meccanici soddisfano/migliorano i valori stabiliti dalla norma europea EN 622-5:2006, Tabella 3. - Requisiti dei pannelli utilizzati in ambiente secco (Tipo MDF).

MEDILAND LP soddisfa i requisiti della Classe E1 (determinato secondo la EN 120) definiti nella Norma Europea EN 622-1:2003.

MEDILAND LP è certificato dal "Sello de Calidad" per il contenuto di formaldeide dal CTBA n° MQ183.

Download PDF Commercial Data